

# S.C ZVELT S.R.L.

Vizitati : [www.byconstruct.ro](http://www.byconstruct.ro)

## MAGAZIN - SOLARIS CONSTRUCT

### Aditivi pentru betoane

#### Fișă Tehnică

### ASOLIT TR

## Plastifiant transparent si intarziator al prizei mortarelor (inlocuieste varul)

#### Proprietăți

ASOLIT-TR este un aditiv plastifiant lichid, utilizat ca inlocuitor de var in mortarele de zidarie sau tencuiala, eliminand astfel dezavantajele survenite prin utilizarea varului.

Avantaje la utilizare :

- Mareste aderența la suprafața de beton.
- Mareste timpul de aplicare al mortarului.
- Mareste durabilitatea zidariei.
- Imbunatateste omogenitatea mortarului proaspat aplicat, tencuiala "nu atarna".
- Elimina problemele create de depozitarea varului in cladiri.
- Nu contine cloruri si alti constituinti corozivi.

#### Domenii de aplicare

ASOLIT-TR este ajutorul ideal in prepararea mortarelor de zidarie, de pavaj sau tencuiala. Este utilizat in special pentru tencuieli si mortare albe.

Caracteristici Tehnice

Culoarea: transparenta

Vascozitatea: 25 mPa.s (Brookfield, +23°C)

Densitatea: 1,02 kg/lit

#### Mod de utilizare

ASOLIT-TR se adauga in amestecul pentru mortar. Datorita proprietatilor de plastifiere, cantitatea de apa necesara realizarii amestecului este redusa.

#### Dozaj

- Mortare de zidarie sau pavaje:  
0,2% din masa cimentului sau 50 gr ASOLIT-TR pentru 25 kg ciment.

Compozitia pentru un metru cub de mortar:

Ciment: 225 kg

Nisip: 0,90 mc

ASOLIT-TR: 450 gr

• Mortare plastifiante:

0,3% din masa cimentului sau 75 gr ASOLIT-TR pentru 25 kg ciment.

Compozitia pentru un metru cub de mortar:

Ciment: 250 kg

Nisip: 0,84 mc

ASOLIT-TR: 750 gr

#### Ambalaj

ASOLIT-TR este disponibil in bidoane de 1 kg, 5 kg, 20 kg, si in butoaie de 220 kg.

Depozitare

In spatii ferite de ger, in bidoane sigilate.

Termen de garantie cel putin 18 luni.

#### Observații

- ASOLIT-TR este indicat sa se utilizeze la mortare colorate (deoarece nu schimba nuanta acestora, ex. mortare cu praf de marmura).
  - ASOLIT-TR da rezultate mai bune de lucrabilitate atunci când se amestecă cu nisip fin.
  - Supradozarea (peste 0,4% din greutatea cimentului) scade rezistența mortarului.
- ISOMAT

#### Depozitare

Depozitat in conditii ferite de ger, are o garantie de cel putin 12 luni in ambalajul nedeschis.

#### Observații

- Trebuie agitat foarte bine inainte de utilizare.



# S.C ZVELT S.R.L.

Vizitati : [www.byconstruct.ro](http://www.byconstruct.ro)

---

## MAGAZIN - SOLARIS CONSTRUCT

- Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa fie intre +5°C si +30°C.

---

Sos. Baldovinești nr.20 - Braila

Tel/Fax : 0239.616275 ; Tel : 0744 618786